

HOLCIM POLSKA S.A.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

Cementownia Małogoszcz

Doradztwo Techniczne

www.holcim.pl

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001

tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: CEM II/A-S 42,5R

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012

Średnia za miesiąc: **styczeń**

2024 rok

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	-----------------	--------	--


1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Właściwość	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe
Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	25,3	≥ 20
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	59,0	≥ 42,5 ≤ 62,5
Początek czasu wiązania	min	238	≥ 60
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,80	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	2,68	≤ 4,0
Zawartość chlorków	%	0,048	≤ 0,1
Strata prażenia ^{a)}	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	306	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	3851	-

a) tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości

Grażyna Pawińska
.....
pieczęćka/podpis