

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/B-V 42,5R**

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012

Średnia za miesiąc: **lipiec****2022 rok**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	26,9	≥ 20
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	55,7	$\geq 42,5 \leq 62,5$
Początek czasu wiązania	min	251	≥ 60
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,6	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	2,7	$\leq 4,0$
Zawartość chlorków	%	0,072	$\leq 0,1$
Strata prażenia ^{a)}	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	328	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	4490	-

a) tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości


Grażyna Pawińska

.....

pieczęćka/podpis