

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/C-M (V-LL) 32,5R**
zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012
zgodnie z normą PN-EN 197-5:2021-07

Średnia za miesiąc: **wrzesień**
2022 rok

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	20,0	≥ 10
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	44,0	≥ 32,5 ≤ 52,5
Początek czasu wiązania	min	228	≥ 75
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,8	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	2,9	≤ 4,0
Zawartość chlorków	%	0,051	≤ 0,1
Strata prażenia ^{a)}	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	287	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	5608	-

a) tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości


Grażyna Pawińska.....

pieczęćka/podpis