

Lafarge Cement S.A.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

Cementownia Małogoszcz**Doradztwo Techniczne**

www.lafarge.pl

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001

tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM I 52,5R**

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012

Średnia za miesiąc: **grudzień****2022 rok**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	40,4	≥ 30
•normowa po 28 dniach (średnia za luty)	MPa	65,7	≥ 52,5
Początek czasu wiązania	min	195	≥ 45
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,88	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	3,1	≤ 4,0
Zawartość chlorków	%	0,076	≤ 0,1
Strata prażenia ^{a)}	%	1,54	≤ 5,0
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	0,44	≤ 5,0

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	247	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	4694	-

a) tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości


Grażyna Pawińska

.....

pieczęćka/podpis