

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/B-V 42,5R - HSR**

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012

zgodnie z normą PN-B-19707: 2013

Średnia za miesiąc: **grudzień**

2022 rok

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197- 1:2012	Wymagania normowe wg: PN-B- 19707:2013
--	--------------------	--------	--	---

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie				
•wczesna po 2 dniach	MPa	25,3	≥ 20	
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	57,2	≥ 42,5 ≤ 62,5	
Początek czasu wiązania	min	283	≥ 60	
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,63	≤ 10	
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	2,7	≤ 4,0	
Zawartość chlorków	%	0,065	≤ 0,1	
Strata prażenia^{a)}	%	-	-	
Pozostałość nierozpuszczalna^{a)}	%	-	-	
Udział popiołu lotnego krzemionkowego (V)	%	27,8	-	≥ 25

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	360	-	
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	4441	-	

a) tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości

Grażyna Pawińska
Grażyna Pawińska

.....
pieczęćka/podpis