



Lafarge Cement S.A.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

Cementownia Małogoszcz

Doradztwo Techniczne

www.lafarge.pl

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001

tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

CEMENTOWNIA
MAŁOGOSZCZ

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/B-V 32,5R**

zgodnie z normą **PN-EN 197-1:2012**

Średnia za miesiąc: **czerwiec**

2023 rok

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	17,1	≥ 10
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	46,0	≥ 32,5 ≤ 52,5
Początek czasu wiązania	min	284	≥ 75
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,90	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	2,81	≤ 3,5
Zawartość chlorków	%	0,063	≤ 0,1
Strata prażenia ^{a)}	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	362	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	3433	-

a) tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości

Grażyna Pawińska
Grażyna Pawińska

.....
pieczęćka/podpis

