

# IZOLBET

## IZOLBET Dp

Rozpuszczalnikowa masa bitumiczna do konserwacji dachów




Gotowy do użycia



Łatwa aplikacja



Podwyższona odporność na procesy starzeniowe



Uzupełnia utratę bitumu i zwiększa trwałość powłoki

### OPIS PRODUKTU

Rozpuszczalnikowa masa bitumiczna do konserwacji dachów z pap asfaltowych oraz wykonywania powłok ochronnych fundamentów, gotowy do użycia na zimno. O łatwej i szybkiej aplikacji dzięki unikalnej konsystencji. Wysoce wydajny i oszczędny, a także trwały – idealnie wypełnia ziarna papy i utrwala istniejące pokrycie. Zostawia grubszą warstwę niż zwykły grunt. Świetnie trzyma się też lekko wilgotnych podłoży.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Modyfikowany elastomerem termoplastycznym styrenbutadien-styren (SBS) poprawiającym elastyczność wyrobu w niskich temperaturach
- Tworzy powłokę o dużej odporności na spękania
- Do stosowania na suche i lekko wilgotne podłoża
- Podwyższona temperatura mięknięcia
- Podwyższona odporność na procesy starzeniowe
- Uzupełnia utratę masy bitumicznej z osnowy i zwiększa elastyczność istniejącej papy
- Bardzo dobra przyczepność do zagruntowanych podłoży mineralnych i papy
- Gotowy do użycia

### ZASTOSOWANIE

- Konserwacja i renowacja papowych pokryć dachowych
- Wykonywanie samodzielnych powłok hydroizolacyjnych bezpapowych i na podkładzie z papy
- Wykonywanie bezspoinowych izolacji wodochronnych podziemnych części budowli

### DANE TECHNICZNE

<b>Czas schnięcia</b>	ok. 24 godziny
<b>Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw</b>	ok. 24 godziny
<b>Odporność na deszcz</b>	po ok. 5 godzinach
<b>Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji</b>	od +5°C do +35°C
<b>Temperatura zapłonu wg Pensky'ego- Martensa</b>	od +31°C do +40°C
<b>Aplikacja</b>	szcotka dekarcka, pędzel
<b>Opakowanie</b>	10 kg, 20 kg
<b>Termin przydatności</b>	12 miesięcy

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% RH. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia.

### ZUŻYCIE

0,5-0,7 kg/m<sup>2</sup> na każdą warstwę

### UWAGA!

**IZOLBET DP nie stosować do materiałów smołowych np. pap smołowych oraz w kontakcie ze styropianem.**



### ZALECENIA

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, suche lub matowo wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, luźnych powłok, nacieków i innych substancji zmniejszających przyczepność. Nowe tynki, warstwy wyrównujące i betony muszą być wysezonowane i zagruntowane gruntem bitumicznym **IZOLBET A** zgodnie z opisem w karcie technicznej. W przypadku istniejących pokryć papowych usunąć zanieczyszczenia oraz luźne fragmenty papy. Pęcherze i wybrzuszenia przeciąć na krzyż i podkleić lepikiem **IZOLBET K**.

#### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

IZOLBET DP jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Bezpośrednio przed aplikacją zawartość opakowania dokładnie wymieszać, a podczas aplikacji mieszanie powtarzać co jakiś czas. W czasie obniżonych temperatur, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem na 24–48 godz. do ciepłego pomieszczenia.

### WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

IZOLBET DP nakładać na powierzchnię szczotką dekarską lub pędzlem. Masę układać w dwóch warstwach w odstępach min. 24 godzinnych. Masę nakładać w ilości max. 0,4 kg/m<sup>2</sup> na jedną warstwę. W przypadku pokryć dachowych, w celu zwiększenia odporności mechanicznej i odporności na UV, drugą warstwę masy przed związaniem zaleca się przesypać posypką mineralną.

#### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Do czyszczenia narzędzi używać rozpuszczalnik organiczny.

#### WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA WIAZANIA

Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji powinna wynosić od +5°C do +25°C. Nie wykonywać prac w pełnym słońcu oraz podczas opadów atmosferycznych. Chronić świeżą powłokę przed deszczem i mrozem do momentu pełnego związania. Produkt stosować w miejscu przewiewnym z dala od ognia.

### OPAKOWANIA

Plastikowe wiadro 10 kg, 20 kg

### MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Transport musi odbywać się środkami transportu z zachowaniem warunków magazynowania. Wyrób można przechowywać w temperaturach ujemnych.

### ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrobu nie należy stosować wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Produkt stosować w miejscu przewiewnym z dala od ognia. Wyrób chronić przed dostępem dzieci. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej.

# IZOLBET

## IZOLBET Dp



### UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. Producent nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość wyrobu w ramach OWS, z wyłączeniem ich zastosowania. Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia. Kolor i powierzchnia wykonanej powłoki może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od partii wyrobu oraz ze względu na sposób i warunki wykonywania prac, warunki i szybkość wysychania itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne i właściwości użytkowe oraz nie może być przedmiotem reklamacji.

Miesiąc aktualizacji karty: 04.2026

Producent: **HOLCIM POLSKA S.A**  
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

INFOLINIA: 800 154 058  
[www.holcim.pl](http://www.holcim.pl)

