


# IZOLBET

## IZOLBET SM 2K

Elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca



Odporny na wodę  
pod ciśnieniem  
0,7 MPa



Wysoco  
elastyczny



Paroprze-  
puszczalny



Nie koroduje  
stali

### OPIS PRODUKTU

Dwuskładnikowa, mineralno-polimerowa mikrozaprawa uszczelniająca do wykonywania izolacji wodochronnych o podwyższonych parametrach zdolności mostkowania rys. Odporny na działanie ścieków bytowych i wodę basenową, oraz na działanie czynników atmosferycznych Hamuje proces karbonatyzacji betonu.

### WŁAŚCIWOŚCI

- **Odporny na działanie wody pod ciśnieniem** 0,7 MPa, co odpowiada parciu ponad 70 m słupa wody
- **Paroprzepuszczalny** – może być stosowany na podłożach zawilgoconych umożliwiając odparowanie wody z konstrukcji
- **Szybko wiąże** – powłoka odporna na deszcz **już po 12 godzinach**
- Wysoka przyczepność do podłoża
- Do powłoki można bezpośrednio przyklejać płytki ceramiczne
- Może być stosowany **wewnątrz i na zewnątrz** budynków na powierzchni pionowe i poziome
- Zachowuje **elastyczność** w temperaturze **do -20°C**
- Duża odporność na nacisk, uszkodzenia mechaniczne i uderzenia
- Hamuje proces karbonatyzacji betonu
- Nie zawiera chlorków i **nie powoduje korozji stali**
- **Możliwość tymczasowego, bezpośredniego obciążenia lekkim ruchem pieszym**
- Odporny na działanie ścieków bytowych i wodę basenową, na chemiczne roztwory agresywne na działanie czynników atmosferycznych - nie traci właściwości pod wpływem promieniowania UV
- Odporny na benzynę i oleje
- **Przeciwdziała wysalaniu** soli siarczanowych oraz ogranicza wnikanie jonów chlorkowych

### DANE TECHNICZNE

<b>Proporcje mieszania wagowo</b>	3:1 (składnik B : składnik A)
<b>Czas zużycia po wymieszaniu</b>	ok. 60 minut
<b>Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw</b>	ok. 4 godziny
<b>Odporność na deszcz</b>	po ok. 12 godzinach
<b>Możliwe obciążenie powierzchni</b>	ruch pieszy: ok. 24 godz. woda pod ciśnieniem: ok. 3 dni
<b>Zasypywanie wykopu</b>	po ok. 3 dniach
<b>Przyklejanie okładziny ceramicznej</b>	po ok. 24 godzinach
<b>Odporność na wodę pod ciśnieniem</b>	0,7 MPa
<b>Zdolność do mostkowania rys w temp. -20°C</b>	2,5 mm
<b>Przyczepność do podłoża betonowego</b>	≥ 2 MPa
<b>Przepuszczalność CO<sub>2</sub></b>	Sd > 50 m
<b>Przepuszczalność pary wodnej</b>	5 m ≤ Sd ≤ 50 m
<b>Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji</b>	Od +8°C do +30°C
<b>Gęstość względna</b>	1,35 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Aplikacja</b>	paca, pędzel, natrysk (np. WAGNER HC950, ciśnienie 200 bar, dysza 0,039")
<b>Opakowanie</b>	20 kg (skł. A + skł. B)
<b>Termin przydatności</b>	12 miesięcy

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% RH. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia.

### ZASTOSOWANIE

- Izolacja tarasów i balkonów pod wykończenie płytkami lub deskami tarasowymi
- Uszczelnianie zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów szczególnie tych zagrożonych rysami skurczowymi
- Hydroizolacja pomieszczeń mokrych – łazienek, kabin prysznicowych, kuchni, myjni samochodowych
- Uszczelnianie basenów kąpielowych
- Uszczelnianie zbiorników wody użytkowej, z nieczystościami, wysypisk śmieci
- Wykonywanie wtórnych izolacji na ścianach i posadzkach, także typu wannowego

### ZALECENIA

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

IZOLBET SM 2K można stosować na betonie, jastrychach, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych, płytach sklejk wodoodpornej oraz wyspoinowanych murach z elementów ceramicznych, betonowych, silikatowych lub gazobetonu. Podłoże musi być czyste, nośne, równe, lekko szorstkie, oczyszczone z tłuszczu, luźnych powłok, nacieków i innych substancji zmniejszających przyczepność. Raki i wgłębienia większe niż 5 mm powinny być wypełnione zaprawą np. IZOLBET ZW. Krawędzie zewnętrzne należy szfzować (zukosować). We wszystkich narożach wewnętrznych powinna być zastosowana taśma uszczelniająca IZOLBET TU 120 lub wykonana faseta (wyoblenie) o promieniu ok. 5 cm z zaprawy IZOLBET ZW. Wszystkie narożniki ściana – podłoga -ściana uszczelnić narożnikami z laminowanej taśmy elastomerowej IZOLBET NW (narożnik wewnętrzny) lub IZOLBET NZ (narożnik zewnętrzny). Przed nałożeniem powłoki wodochronnej podłoże wysycić wodą do stanu matowowilgotnego (niedopuszczalne jest jednak tworzenie się kałuż). Mocno chłonne podłoża oraz podłoża zawierające gips obligatoryjnie należy zagruntować.

#### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

IZOLBET SM 2K dostarczany jest w jednym opakowaniu zawierającym dwa składniki – mokry i suchy. Przy mieszaniu należy komponent proszkowy stopniowo wsypać do komponentu płynnego i mieszać wolno mieszadłem ok. 2 min., aż powstanie jednorodna homogeniczna masa.

### ZUŻYCIE

ok. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grubość warstwy 2 mm: ok. 3,0 kg/m<sup>2</sup>

izolacja przeciwwodna (woda nie wywierająca ciśnienia), zalecana grubość warstwy 2,5 mm: ok. 3,75 kg/m<sup>2</sup>

izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie), zalecana grubość warstwy 3 mm: ok. 4,5 kg/m<sup>2</sup>

Po czasie dojrzewania wynoszącym ok. 5 min. materiał należy ponownie wymieszać. Tak przygotowany materiał należy zużyć w ciągu ok. 60 minut. Stężony materiał nie może być ponownie wymieszany i aplikowany.

### WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Prawidłowe wykonanie hydroizolacji wymaga wykonania kolejno wszystkich poniżej wymienionych czynności.

#### SZPACHLOWANIE WYPEŁNIAJĄCE

Pierwszą, cienką warstwę kontaktową ma na celu wypełnienie wszystkich występujących w podłożu porów i drobnych niedoskonałości. Warstwę kontaktową z masy IZOLBET SM 2K zaleca się nanosić gładką pacą wykonując szpachlowanie drapanie, zapewniając jak najlepszy kontakt pacy z podłożem. Warstwę szpachlowania wypełniającego pozostawić do lekkiego przeschnięcia. Materiał można również wetrzeć w podłoże szczotką lub pędzlem mularskim.

#### WKLEJANIE TAŚM I NAROŻNIKÓW

Prace należy rozpocząć od uszczelnienia miejsc krytycznych dylatacji, połączeń ściana -ściana, ściana - podłoga, przepustów rur, odpływów, połączeń materiałów o różnych parametrach fizyko-chemicznych i różnej rozszerzalności liniowej. W przypadku montażu taśmy w narożach należy na podłoże pierwszą warstwę masy uszczelniającej IZOLBET SM 2K, przyłożyć taśmę IZOLBET TU 120, a następnie docisnąć, zatopić i pokryć drugą warstwą hydroizolacji. Analogicznie wykonać uszczelnienie narożników przy zastosowaniu elastomerowych narożników zewnętrznych IZOLBET NZ i narożników wewnętrznych IZOLBET NW.

### WYKONANIE HYDROIZOLACJI

Powłokę uszczelniającą należy wykonać z co najmniej dwóch warstw hydroizolacji. Warstwę hydroizolacji **IZOLBET SM 2K** nakładać gładką pacą stalową na lekko przeschniętą, ale wciąż świeżą warstwę kontaktową. W jednym przejściu powinno się nałożyć ok. 1,5 kg/m<sup>2</sup>, co odpowiada warstwie o grubości 1 mm. Nie nakładać w jednym cyklu warstw grubszych niż 2 mm. Drugą warstwę **IZOLBET SM 2K** nakładać w momencie, gdy pierwsza jest już sucha (po około 4 godz.). Również między drugą i ewentualną trzecią warstwą należy zachować przerwę technologiczną wynoszącą ok. 4 godz. Po upływie ok. 24 godz. na wyschniętą powłokę można przyklejać okładziny ceramiczne klejami typu C2.

W przypadku uszczelniania powierzchni tarasów, balkonów lub basenów, mimo że z technicznego punktu widzenia nie jest to konieczne, zaleca się wtopienie w świeżą warstwę masy **IZOLBET SM 2K** siatki z włókna szklanego. Masę uszczelniającą należy nanieść pacą zębatą 4 mm i siatkę po rozłożeniu zatopić gładką stroną pacy. Siatka zapewnia lepszą kontrolę grubości nakładanej warstwy oraz dodatkowo zwiększa zdolność mostkowania ewentualnych pęknięć w podłożu. Stosowanie siatki jest szczególnie zalecane na podłożach, na których stwierdzono rysy.

### KONTROLA WYKONANEJ POWŁOKI HYDROIZOLACYJNEJ

Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonywać poprzez określenie zużycia materiału na jednostkową lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez pomiar grubości świeżo nałożonej powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, należy wykonać w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdym 100 m<sup>2</sup> uszczelnianej powierzchni. Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce referencyjnej poprzez przecięcie powłoki. Próbkę referencyjną należy wykonać na identycznym podłożu i w identycznych warunkach jak właściwą powłoką hydroizolacyjną. Próbkę przechowywać w miejscu aplikacji powłoki właściwej aby zachować takie same warunki wysychania. Zaleca się dokumentować wyniki kontroli grubości nakładanej warstwy.

### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia czyścić wodą przed związaniem masy uszczelniającej.

### WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIAZANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +8°C do +30°C. Nie nakładać materiału na zamrożone podłoża, nie prowadzić prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas opadów atmosferycznych. Świeżo nałożoną warstwę hydroizolacji chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego nasłonecznienia obrabianej powierzchni. Należy kierować się tu zasadami sztuki budowlanej. Świeżo ułożoną warstwę **IZOLBET SM 2K** należy także chronić przez minimum 12 godzin przed opadami atmosferycznymi (ryzyko uszkodzeń mechanicznych) oraz wilgocią (w tym wilgocią kondensacyjną). W przypadku oddziaływania na niezwiązany materiał wody lub wilgoci może dojść do powstania przebarwień na powierzchni powłoki. Jest to naturalne zjawisko dla produktów mineralnych modyfikowanych polimerami i nie wpływa negatywnie na właściwości użytkowe wykonanej powłoki. Zjawisko to ma wpływ jedynie na wygląd powłoki hydroizolacyjnej.

### OPAKOWANIA

Plastikowe wiadro 20 kg (zestaw: składnika A, płynny - 5 kg + składnik B, proszkowy - 15 kg)

### MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C. Transport musi odbywać się środkami transportu z zachowaniem warunków magazynowania. Chronić przed mrozem.

### ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Składnik proszkowy zawiera cement. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać pyłu, unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, należy je natychmiast przemyć obficie wodą i skierować się do lekarza. Chronić przed dziećmi. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej.

### UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. Producent nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość wyrobu w ramach OWS, z wyłączeniem ich zastosowania. Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia. Kolor i powierzchnia wykonanej powłoki może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od partii wyrobu oraz ze względu na sposób i warunki wykonywania prac, warunki i szybkość wysychania itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne i właściwości użytkowe oraz nie może być przedmiotem reklamacji.

Miesiąc aktualizacji karty: 04.2026

Producent: **HOLCIM POLSKA S.A**  
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

INFOLINIA: 800 154 058  
[www.holcim.pl](http://www.holcim.pl)