

**KUJAWY CEMENT
PLANT IN BIELAWY****Holcim Polska S.A.**
Cementownia Kujawy
Doradztwo Technicznetel.: (52) 58 65 000, fax: (52) 58 65 011
tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 531**ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU**Rodzaj cementu: **CEM I 42,5R**zg. z normą **PN- EN 197-1:2012**Średnia za miesiąc: **Maj 2024**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	25,5	≥ 20
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	56,1	≥ 42,5 i ≤ 62,5
Początek czasu wiązania	min	195	≥ 60
Stąłość objętości (rozszerzalność)	mm	0,5	≤ 10
Zawartość siarczanów jako SO ₃	%	3,26	≤ 4,0
Zawartość chlorków Cl ⁻	%	0,059	≤ 0,10
Straty prażenia ^{a)}	%	3,69	≤ 5,0
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	1,12	≤ 5,0

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Laserowy pomiar wielkości cząsteczek 8 μm/32 μm	%	31/77	-
--	---	-------	---

a)tylko dla CEM I i CEM III

Anna Kozłowska

Kierownik Jakości

Cementownia Kujawy w Bielawach

.....
pieczętka/podpis**Holcim Polska S.A.**ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
NIP: 526-10-60-765, REGON: 011843520
KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS)
Kapitał akcyjny: 811.329.500 opłacony w pełni, nr rejestracyjny BDO 000001937

www.holcim.pl