

HOLCIM POLSKA S.A.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

Cementownia Małogoszcz

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001

Doradztwo Techniczne

tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

www.holcim.pl

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM I 52,5R**zgodnie z normą **PN-EN 197-1:2012**Średnia za miesiąc: **maj****2024 rok**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	-----------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Właściwość	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe
Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	41,3	≥ 30
•normowa po 28 dniach (średnia z poprzedniego miesiąca)	MPa	65,1	≥ 52,5
Początek czasu wiązania	min	194	≥ 45
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,63	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	3,21	≤ 4,0
Zawartość chlorków	%	0,055	≤ 0,1
Strata prażenia^{a)}	%	1,74	≤ 5,0
Pozostałość nierozpuszczalna^{a)}	%	0,65	≤ 5,0

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	232	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	4658	-

a) tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości*Kotwica*
Krzysztof Kotwica.....
pieczęćka/podpis