

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/A-S 42,5R**zgodnie z normą **PN-EN 197-1:2012**Średnia za miesiąc: **Grudzień****2024 rok**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	28,5	≥ 20
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	60,5	≥ 42,5 ≤ 62,5
Początek czasu wiązania	min	219	≥ 60
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,63	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO ₃)	%	2,78	≤ 4,0
Zawartość chlorków	%	0,055	≤ 0,1
Strata prażenia ^{a)}	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	265	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	3819	-

a) tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości

*Krzysztof Kotwica*.....
pieczęćka/podpis