

Holcim Polska S.A.
Cementownia Kujawy
Doradztwo Techniczne

tel.: (52) 58 65 000, fax: (52) 58 65 011
tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 531

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/A-S 52,5R**

zg. z normą PN- EN 197-1:2012

Średnia za miesiąc: **Grudzień 2025**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie	MPa	23,3	-
•wczesna po 1 dniu	MPa	35,9	≥ 30
•wczesna po 2 dniach	MPa	65,7	≥ 52,5
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa		
Początek czasu wiązania	min	190	≥ 45
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,5	≤10
Zawartość siarczanów jako SO ₃	%	3,36	≤ 4,0
Zawartość chlorków Cl ⁻	%	0,057	≤ 0,10
Straty prażenia ^{a)}	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Laserowy pomiar wielkości cząsteczek 8 µm/32 µm	%	40/90	-
--	---	-------	---

a)tylko dla CEM II i CEM III

Anna Kozłowska

Kierownik Jakości
Kozłowska
Cementownia Kujawy w Bielawach

.....
pieczęćka/podpis

Holcim Polska S.A.

ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
NIP: 526-10-60-765, REGON: 011843520
KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS)
Kapitał akcyjny: 811.329.500 opłacony w pełni, nr rejestracyjny BDO 000001937

www.holcim.pl