

HOLCIM POLSKA S.A.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

Cementownia Małogoszcz

Doradztwo Techniczne

www.holcim.com

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001

tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

 Rodzaj cementu: **CEM II/B-V 32,5R - HSR**

 zgodnie z normą **PN-EN 197-1:2012**

 zgodnie z normą **PN-B-19707:2023-05**

 Średnia za miesiąc: **Listopad 2025**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012	Wymagania normowe wg: PN-B-19707:2023- 05
--	--------------------	--------	---	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie				
•wczesna po 2 dniach	MPa	16,8	≥ 10	-
•normowa po 28 dniach (średnia z poprzedniego miesiąca)	MPa	46,4	≥ 32,5 ≤ 52,5	-
Początek czasu wiązania	min	274	≥ 75	-
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,8	≤ 10	-
Zawartość siarczanów (jako SO ₃)	%	2,63	≤ 3,5	-
Zawartość chlorków	%	0,046	≤ 0,10	-
Strata prażenia	%	-	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna	%	-	-	-
Udział popiołu lotnego krzemionkowego (V)	%	≥ 25	-	≥ 25

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	359	-	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	3449	-	-

a) tylko dla CEM II/B-V 32,5R

Kotwica
Krzysztof Kotwica