

HOLCIM POLSKA S.A.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

Cementownia Małogoszcz**Doradztwo Techniczne**

www.holcim.pl

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001

tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/B-V 32,5R**zgodnie z normą **PN-EN 197-1:2012**Średnia za miesiąc: **Grudzień****2024 rok**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	19,4	≥ 10
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	49,2	$\geq 32,5 \leq 52,5$
Początek czasu wiązania	min	246	≥ 75
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm %	0,63	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	2,61	$\leq 3,5$
Zawartość chlorków	%	0,033	$\leq 0,1$
Strata prażenia ^{a)}	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	315	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	3671	-

a) tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości

**Krzysztof Kotwica**

pieczęćka/podpis