

HOLCIM POLSKA S.A.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

Cementownia Małogoszcz

Doradztwo Techniczne

www.holcim.com

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001

tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/B-V 32,5R**zgodnie z normą **PN-EN 197-1:2012**Średnia za miesiąc: **Lipiec 2025**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	16,0	≥ 10
•normowa po 28 dniach (średnia z poprzedniego miesiąca)	MPa	45,1	≥ 32,5 ≤ 52,5
Początek czasu wiązania	min	299	≥ 75
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,8	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	2,67	≤ 3,5
Zawartość chlorków	%	0,048	≤ 0,1
Strata prażenia	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	378	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	3502	-

a) tylko dla CEM I i CEM II
Kierownik Jakości
Krzysztof Kotwica

pieczęćka/podpis