

HOLCIM POLSKA S.A.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

Cementownia Małogoszcz

Doradztwo Techniczne

www.holcim.pl

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001

tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/B-V 32,5R**

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012

Średnia za miesiąc: **Październik****2024 rok**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	-----------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wyrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	18,2	≥ 10
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	46,0	≥ 32,5 ≤ 52,5
Początek czasu wiązania	min	266	≥ 75
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm _{x_t}	0,75	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	2,84	≤ 3,5
Zawartość chlorków	%	0,042	≤ 0,1
Strata prażenia^{a)}	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna^{a)}	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	337	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	3603	-

a) tylko dla CEM I i CEM II
Kierownik Jakości
Krzysztof Kotwica.....
pieczętka/podpis