HOLCIM

CEMENTOWNIA
MAŁOGOSZCZ

HOLCIM POLSKA S.A.
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz
Cementownia Małogoszcz tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001
Doradztwo Techniczne tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531
www.holcim.com

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/B-V 42,5R - HSR**

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012
zgodnie z normą PN-B-19707:2023-05

Średnia za miesiąc: **Wrzesień 2026**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012	Wymagania normowe wg: PN-B-19707:2023-05
1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)				
Wytrzymałość na ściskanie				
•wczesna po 2 dniach	MPa	25,6	≥ 20	-
•normowa po 28 dniach *(średnia z poprzedniego miesiąca)*	MPa	55,9	≥ 42,5 ≤ 62,5	-
Początek czasu wiązania	min	239	≥ 60	-
Stałość objętości (rozszerzalność)	mm	0,8	≤ 10	-
Zawartość siarczanów (jako SO3)	%	2,64	≤ 4,0	-
Zawartość chlorków	%	0,056	≤ 0,10	-
Strata prażenia	%	-	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna	%	-	-	-
Udział popiołu lotnego krzemionkowego (V)	%	≥ 25	-	≥ 25
2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
Koniec czasu wiązania	min	297	-	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm2/g	4630	-	-

[a] tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości

Krzysztof Kotwica

.....

pieczątka/podpis