

**Holcim Polska S.A.****Cementownia Kujawy****Doradztwo Techniczne**

tel.: (52) 58 65 000, fax: (52) 58 65 011

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 531

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/ C-M (V-LL) 32,5N**

zg. z normą PN-EN 197-5:2021

zg. z normą PN-EN 197-1:2012

Średnia za miesiąc: **Kwiecień 2026**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-5:2021
<b>1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)</b>				
Wytrzymałość na ściskanie				
•wczesna po 7 dniach	MPa	31,6	≥ 16	-
•normowa po 28 dniach <small>(wynik z poprzedniego miesiąca)</small>	MPa	43,3	≥ 32,5 i ≤ 52,5	-
Początek czasu wiązania	min	244	≥ 75	-
Stąłość objętości (rozszerzalność)	mm	0,5	≤ 10	-
Zawartość siarczanów jako SO <sub>3</sub>	%	2,55	-	≤ 4,0
Zawartość chlorków Cl <sup>-</sup>	%	0,052	-	≤ 0,10
Pozostałość nierozpuszczalna <sup>a)</sup>	%	-	-	-

**2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

Laserowy pomiar wielkości cząsteczek udział poniżej 8 µm/32 µm	%	40/81	-	-
--	---	-------	---	---

a) tylko dla dla cementów zg. z normą PN-B-19707:2013-10

*Anna Kozłowska*Kierownik Jakości  
*Anna Kozłowska*  
Cementownia Kujawy w Białawach  
pieczęć/podpis**Holcim Polska S.A.**

ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

NIP: 526-10-60-765, REGON: 011843520

KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS)

Kapitał akcyjny: 811.329.500 opłacony w pełni, nr rejestracyjny BDO 000001937

www.holcim.pl