

HOLCIM POLSKA S.A.
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz
Cementownia Małogoszcz tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001
Doradztwo Techniczne tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531
www.holcim.com

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/C-M (V-LL) 32,5N**

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012
zgodnie z normą PN-EN 197-5:2021-07

Średnia za miesiąc: **Kwiecień 2026**

	Jednostki i miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-5:2021-07
1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)				
Wytrzymałość na ściskanie				
•wczesna po 7 dniach	MPa	32,7	≥ 16	-
•normowa po 28 dniach (średnia z poprzedniego miesiąca)	MPa	46,6	≥ 32,5 ≤ 52,5	-
Początek czasu wiązania	min	228	≥ 75	-
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,9	≤ 10	-
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	2,61	-	≤ 4,0
Zawartość chlorków	%	0,058	-	≤ 0,10
Strata prażenia^{a)}	%	-	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna^{a)}	%	-	-	-
2. INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE				
Koniec czasu wiązania	min	269	-	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	5037	-	-

^{a)} tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości


Krzysztof Kotwica

pieczęćka/podpis