

HOLCIM POLSKA S.A.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

Cementownia Małogoszcz

Doradztwo Techniczne

www.holcim.pl

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001

tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: CEMIII/A 42,5N-LH/HSR/NA

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012

zgodnie z normą PN-B-19707:2023-05

Średnia za miesiąc: lipiec

2024 rok

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197- 1:2012	Wymagania normowe wg: PN-B- 19707:2023-05
--	--------------------	--------	--	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie				
•wczesna po 2 dniach	MPa	17,2	≥ 10	-
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	52,8	$\geq 42,5 \leq 62,5$	-
Początek czasu wiązania	min	212	≥ 60	-
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,80	≤ 10	-
Zawartość siarczanów (jako SO_3)	%	2,38	$\leq 4,0$	-
Zawartość chlorków	%	0,055	$\leq 0,1$	-
Całkowita zawartość alkaliów wyrażona jako Na_2O_{eq} a)	%	0,75	-	$\leq 1,1$
Strata prażenia b)	%	3,27	$\leq 5,0$	-
Pozostałość nierozpuszczalna b)	%	0,98	$\leq 5,0$	-
Ciepło hydratacji po 41 h c) (wynik z poprzedniego miesiąca)	J/g	220	-	≤ 270

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	260	-	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	4636	-	-

a) tylko dla cementów niskoalkalicznych „NA”

b) tylko dla CEM I i CEM III

c) tylko dla cementów powszechnego użytku o niskim cieple hydratacji „LH”

Kierownik Jakości


.....Krzysztof Kotwica
pieczęć/podpis