

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Rodzaj spoiwa: **Gruntar 32,5 HRB E4** zgodnie z IBDiM-KOT- 2021/0700 wyd. 6

Średnia za miesiąc: **Styczeń 2026**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania zgodnie z KOT nr IBDiM-KOT- 2021/0700 wyd. 6
1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (KOT)			
Wytrzymałość na ściskanie			
• po 7 dniach	MPa	21,7	≥ 14,0
• po 56 dniach (średnia za listopad)	MPa	35,4	≥ 32,5 ≤ 52,5
Początek czasu wiązania	min	>300	≥ 90
Stołość objętości lub zawartość wolnego wapna	mm %	spełnione	≤ 10 ≤ 5,0
Zawartość siarczanów (jako SO3)	%	3,32	≤ 4
Stopień zmielenia (pozostałość na sicie 90um)	%	8,7	≤ 20

Kierownik Jakości


.....Krzysztof Kotwica.....

pieczęćka/podpis