

HOLCIM POLSKA S.A.
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz
Cementownia Małogoszcz tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001
Doradztwo Techniczne tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531
www.holcim.com

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/A-S 52,5R**

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012

Średnia za miesiąc: **Czerwiec 2026**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	39,7	≥ 30
•normowa po 28 dniach (średnia z poprzedniego miesiąca)	MPa	65,3	≥ 52,5
Początek czasu wiązania	min	219	≥ 45
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,9	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO ₃)	%	3,25	≤ 4,0
Zawartość chlorków	%	0,060	≤ 0,1
Strata prażenia ^{a)}	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Alkalia (jako Na ₂ Oeq)	%	0,74	-
Koniec czasu wiązania	min	270	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	4979	-

^{a)} tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości

Kotwica
Krzysztof Kotwica

pieczęćka/podpis