

HOLCIM POLSKA S.A.
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz
Cementownia Małogoszcz tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001
Doradztwo Techniczne tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531
www.holcim.com

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/B-V 42,5R**

zgodnie z normą **PN-EN 197-1:2012**

Średnia za miesiąc: **Czerwiec 2026**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	26,3	≥ 20
•normowa po 28 dniach (średnia z poprzedniego miesiąca)	MPa	54,5	≥ 42,5 ≤ 62,5
Początek czasu wiązania	min	240	≥ 60
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,9	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO ₃)	%	2,63	≤ 4,0
Zawartość chlorków	%	0,058	≤ 0,1
Strata prażenia ^{a)}	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	303	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	4687	-

^{a)} tylko dla CEM I i CEM III
Kierownik Jakości


Krzysztof Kotwica

pieczęćka/podpis