

Holcim Polska S.A.**Cementownia Kujawy****Doradztwo Techniczne**

tel.: (52) 58 65 000, fax: (52) 58 65 011

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 531

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/ C-M (V-F-LL) 32,5N**

zg. z normą PN-EN 197-6:2023

zg. z normą PN-EN 197-1:2012

Średnia za miesiąc: **Lipiec 2026**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-6:2023
--	--------------------	--------	--	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie	MPa	33,1	≥ 16	-
•wczesna po 7 dniach	MPa	43,9	$\geq 32,5$ i $\leq 52,5$	-
•normowa po 28 dniach (wynik z grudnia 2025)				
Początek czasu wiązania	min	235	≥ 75	-
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	1,0	≤ 10	-
Zawartość siarczanów jako SO ₃	%	2,49	-	$\leq 4,0$
Zawartość chlorków Cl ⁻	%	0,062	-	$\leq 0,10$
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	-	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Laserowy pomiar wielkości cząsteczek udział poniżej 8 µm/32 µm	%	42/85	-	-
---	---	-------	---	---

a)tylko dla cementów zg. z normą PN-B-19707:2013-10

*Anna Kozłowska*Kierownik Jakości
Kozłowska
Cementownia Kujawy w Bielawach
pieczęć/podpis**Holcim Polska S.A.**

ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

NIP: 526-10-60-765, REGON: 011843520

KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS)

Kapitał akcyjny: 811.329.500 opłacony w pełni, nr rejestracyjny BDO 000001937

www.holcim.pl