

Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz
Cementownia Kujawy
Doradztwo Techniczne
www.lafarge.pl

tel.: (52) 58 65 000, fax: (52) 58 65 011
tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 531

CEMENTOWNIA KUJAWY W BIELAWACH

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM I 42,5R**

zg. z normą EN 197-1

Średnia za miesiąc: **Styczeń**

2019 r.

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie	MPa	26,5	≥ 20
•wczesna po 2 dniach	MPa	56,0	≥ 42,5 i ≤ 62,5
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)			
Początek czasu wiązania	min	176	≥ 60
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,5	≤ 10
Zawartość siarczanów jako SO ₃	%	3,19	≤ 4,0
Zawartość chlorków Cl ⁻	%	0,065	≤ 0,10
Zawartość alkaliów jako Na ₂ O _{eq}	%	0,60	-
Straty prażenia ^{a)}	%	2,90	≤ 5,0
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	0,64	≤ 5,0
Zawartość C3A	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Powierzchnia właściwa wg. Blaine'a	cm ² /g	3333	-
------------------------------------	--------------------	------	---

a)tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości

Jolanta Zdanowska

pieczęćka/podpis

 A member of
LafargeHolcim

 **LAFARGE**
Budujemy
lepszé miasta™