

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM I 42,5R**

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012

Średnia za miesiąc: **KWIECIEŃ**

2018 rok

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	27,7	≥ 20
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	56,1	$\geq 42,5 \leq 62,5$
Początek czasu wiązania	min	238	≥ 60
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	1,1	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO_3)	%	3,2	$\leq 4,0$
Zawartość chlorków	%	0,054	$\leq 0,1$
Strata prażenia ^{a)}	%	3,2	$\leq 5,0$
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	0,4	$\leq 5,0$

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	322	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	3455	-

a) tylko dla CEM I i CEM III

Grażyna PAWIŃSKA
Gra
Kierownik Optymalizacji
Procesów i Kontroli Jakości
.....
pieczęć/podpis