

Lafarge Cement S.A.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

Cementownia Małogoszcz

Doradztwo Techniczne

www.lafarge.pl

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001

tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

**CEMENTOWNIA
MAŁOGOSZCZ**

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM I 52,5R**

zgodnie z normą **PN-EN 197-1:2012**

Średnia za miesiąc: **PAŹDZIERNIK**

2017 rok

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	40,46	≥ 30
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	64,1	≥ 52,5
Początek czasu wiązania	min	198	≥ 45
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,80	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO ₃)	%	3,24	≤ 4,0
Zawartość chlorków	%	0,056	≤ 0,1
Strata prażenia ^{a)}	%	1,24	≤ 5,0
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	0,41	≤ 5,0

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	264	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	5146	-
Całkowita zawartość alkaliów wyrażona jako Na ₂ O _{eq}	%	0,86	-

a) tylko dla CEM I i CEM III

Grażyna PAWIŃSKA
Grażyna Pawińska
Kierownik Optymalizacji
Procesów i Kontroli Jakości

.....
pieczęćka/podpis

