

Lafarge Cement S.A.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

Cementownia Małogoszcz

Doradztwo Techniczne

www.lafarge.pl

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001

tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

**CEMENTOWNIA
MAŁOGOSZCZ**

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/B-V 32,5R**

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012

Średnia za miesiąc: **PAŹDZIERNIK**

2017 rok

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	17,29	≥ 10
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	49,4	$\geq 32,5 \leq 52,5$
Początek czasu wiązania	min	301	≥ 75
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,80	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO_3)	%	2,77	$\leq 3,5$
Zawartość chlorków	%	0,072	$\leq 0,1$
Strata prażenia ^{a)}	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	424	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	3457	-

a) tylko dla CEM II i CEM III

Grażyna PAWIŃSKA
Pawinska
Kierownik Optymalizacji
Procesów i Kontroli Jakości

.....
pieczęć/podpis

 A member of
LafargeHolcim

