

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: CEM II/A-M(S-LL) 52,5N

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012

Średnia za miesiąc: LUTY

2019 rok

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	32,9	≥ 20
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	59,3	≥ 52,5
Początek czasu wiązania	min	205	≥ 45
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,9	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO ₃)	%	3,2	≤ 4,0
Zawartość chlorków	%	0,072	≤ 0,1
Strata prażenia ^{a)}	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	258	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	5406	-

a) tylko dla CEM I i CEM III

Grażyna PAWIŃSKA
Grażyna Pawińska
Kierownik Optymalizacji
Procesów i Kontroli Jakości

.....
pieczęćka/podpis