

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: CEMIII/A 42,5N-LH/HSR/NA

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012
zgodnie z normą PN-B-19707:2013

Średnia za miesiąc: GRUDZIEŃ

2018 rok

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012	Wymagania normowe wg: PN-B-19707:2013
--	--------------------	--------	--	---

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie				
•wczesna po 2 dniach	MPa	14,4	≥ 10	-
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	49,1	$\geq 42,5 \leq 62,5$	-
Początek czasu wiązania	min	247	≥ 60	-
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,8	≤ 10	-
Zawartość siarczanów (jako SO_3)	%	2,4	$\leq 4,0$	-
Zawartość chlorków	%	0,062	$\leq 0,1$	-
Całkowita zawartość alkaliów wyrażona jako Na_2O_{eq} ^{a)}	%	0,70	-	$\leq 1,1$
Strata prażenia ^{b)}	%	2,9	$\leq 5,0$	-
Pozostałość nierozpuszczalna ^{b)}	%	0,8	$\leq 5,0$	-
Ciepło hydratacji po 41 h ^{c)} (wynik z poprzedniego miesiąca)	J/g	250	-	≤ 270

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	331	-	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	4553	-	-

a) tylko dla cementów niskoalkalicznych „NA”

b) tylko dla CEM II i CEM III

c) tylko dla cementów powszechnego użytku o niskim cieple hydratacji „LH”

Koordynator ds. Jakości

Krzysztof Kotwica

.....
pieczęć/podpis