

ŚWIADECTWO JAKOŚCI SPOIWA

Rodzaj spoiwa: Hydrauliczne spoiwo drogowe
szybkowiążące HRB E4

zgodnie z normą EN 13282-1

Średnia za miesiąc: **LISTOPAD**

2018 r.

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania
--	-----------------	--------	-----------

1. PARAMETRY CHEMICZNE

Siarczany SO ₃	%	2,8	≤4,0
---------------------------	---	-----	------

2. PARAMETRY FIZYCZNE I MECHANICZNE

Początek czasu wiązania	min	218	≥90
Stalność objętości	mm	1,0	≤10
Stopień zmielenia (masa pozostałości na sicie 90 μm)	%	1,1	≤15
Wytrzymałość na ściskanie			
• po 7 dniach	MPa	29,0	≥16
• po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	37,1	≥32,5 ≤52,5

3. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	275	–
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	4574	–

Koordynator ds. Jakości

Krzysztof Kotwicz

pieczęć/podpis