

Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz
Cementownia Małogoszcz
Doradztwo Techniczne
www.lafarge.pl

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001
tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

CEMENTOWNIA
MAŁOGOSZCZ

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/B-M (V-LL) 32,5R**

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012

Średnia za miesiąc: **LUTY**

2020 rok

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	17,9	≥ 10
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	39,2	$\geq 32,5 \leq 52,5$
Początek czasu wiązania	min	231	≥ 75
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,9	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO ₃)	%	2,8	$\leq 3,5$
Zawartość chlorków	%	0,068	$\leq 0,1$
Strata prażenia ^{a)}	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	295	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	4641	-

a) tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości

Grazyna Pawińska
Grazyna Pawińska

.....
pieczęćka/podpis