

Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz
Cementownia Małogoszcz
Doradztwo Techniczne
www.lafarge.pl

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001
tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM I 52,5R**

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012

Średnia za miesiąc: **Październik**

2021 rok

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	42,9	≥ 30
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	65,64	≥ 52,5
Początek czasu wiązania	min	204	≥ 45
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,75	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	3,2	≤ 4,0
Zawartość chlorków	%	0,059	≤ 0,1
Strata prażenia ^{a)}	%	1,03	≤ 5,0
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	0,45	≤ 5,0

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	266	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	4848	-

a) tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości



Grażyna Pawińska

.....
pieczęć/podpis